


床断熱はこれできまり!!

木タレスパタパタ™

根太レス工法用/床断熱材


次世代省エネルギー基準に対応した、スタイロエース™-II 2枚を連結テープでセットした大引間断熱材です。連結テープをタッカー止めして完了。受け金物の必要もなく、時間と手間が省けます。



特長

1

床合板と断熱材が密着しますので、優れた断熱性能を発揮する



施工時、大引面より浮いて収まる



ピタッと収まる




合板を施工すると連結テープの働きによりピタッと収まる


特長

2

大引間の収まりに合わせて断熱材をカットして施工できる




カッターやノコギリで簡単にカット!




こんな場合にも…
カットすれば無駄なく使える



■ネダレスパタパタ施工手順




1
ネダレスパタパタを端から順に大引間にはめ込みます。この時、連結テープは必ず断熱材の下にくるようにします。



2
端部断熱材は、大引と水平になるように設置し、連結テープは大引の上面に2カ所程度タッカー止めます。

■ネダレスパタパタ製品形状



寸法:厚み×幅×長さ (mm)
25~65×801~891×1766~1946

【2枚連結・2セット/CS:2坪梱包】

■ネダレスパタパタ製品サイズ

(単位:mm)

工法	地区仕様	仕様	厚み	幅	長さ	大引寸法	大引間寸法	製品参考価格
在来軸組工法	Ⅲ・Ⅳ地区 (次世代省エネ基準対応)	Rモジュール	65	801	1766	105	805	18,500
		メーターモジュール	65	891	1946	105	895	18,500
	一般Ⅲ地区	Rモジュール	55	801	1766	105	805	15,000
		メーターモジュール	55	891	1946	105	895	15,000
	一般Ⅳ地区	Rモジュール	30	801	1766	105	805	9,000
		メーターモジュール	30	891	1946	105	895	9,000
枠組壁工法	Ⅲ・Ⅳ地区(次世代省エネ基準対応)	ツーバイフォー	60	818	1820	90	820	17,500
	一般Ⅲ地区	ツーバイフォー	45	818	1820	90	820	13,200
	一般Ⅳ地区	ツーバイフォー	25*	818	1820	90	820	6,700

※上記製品は、スタイロエース-II JIS A 9511 (A-XPS-B-3b) 品で対応しております。*印につきましてはスタイロフォーム™IB JIS A 9511 (A-XPS-B-1b) 品です。
※上記製品参考価格は1ケース(2坪梱包)の価格となります。(消費税含まず)
※上記製品サイズのうち891×1946mm、厚み30・55mm以外は受注生産品です。

⚠注意

ネダレスパタパタには、以下のような性質がありますので取扱い・保管にはご注意ください。

- 燃焼遅延剤を添加して、微少火源では着火しにくくしてありますが、燃える性質があります。輸送・保管・施工にあたっては、直接火気に触れないようにご注意ください。
- 直射日光に曝されると、紫外線により表面が黄色に変色劣化をおこしますので、長時間にわたり、現場等に保存する場合は、直射日光を避け、また、施工後も速やかに保護層の施工を行ってください。
- 酸、アルカリに対しては安定ですが、ガソリンや多くの有機溶剤に侵されますので、特に接着剤、塗料の選択にあたっては、充分ご注意ください。
- 防蟻・防腐剤に含まれている溶剤にも侵される恐れがありますので、改修用途など予めパタパタ™が施工されてある場所に直接噴霧する際は水で希釈する防蟻・防腐剤をご使用ください。新築物件に関しては防蟻・防腐処理後にパタパタを施工するため侵される恐れはありません。
- 環境温度が80℃を超えると徐々に変形し始めるので、高温での保管・使用は避けてください。

■地域の区分について

地域の区分	都道府県
I 地域	北海道
II 地域	青森県 岩手県 秋田県
III 地域	宮城県 山形県 福島県 栃木県 新潟県 長野県
IV 地域	茨城県 群馬県 山梨県 富山県 石川県 福井県 岐阜県 滋賀県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県 愛知県 三重県 京都府 大阪府 和歌山県 兵庫県 奈良県 岡山県 広島県 山口県 島根県 鳥取県 香川県 愛媛県 徳島県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県
V 地域	宮崎県 鹿児島県

2002年4月1日より従来の都道府県の分類から市町村で地域分類されておりますので弊社の早見表をご参照ください。

製造元

Dow **ダウ化学株式会社**

本社/〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目2番24号 天王洲セントラルタワー11階 ☎03(5460)2390
●大阪事務所 ●北海道営業所 ●東北営業所 ●中部営業所 ●九州営業所
ぜひご利用下さい。/フリーダイヤル ☎0120-113210 (イミズイロ)
<http://www.dowkakoh.co.jp>
©、TMはザ・ダウ・ケミカル・カンパニー・ダウ化学(株)の商標

わかりやすい技術情報や最先端の研究成果を紹介!
閲覧には会員登録(無料)が必要です

熱と環境

検索

販売元

